Data Sheet 27

Tôles aluminium 2017 T451, laminées à chaud

3.1325
AlCuMg1
EN 573-3 EN 485-2 EN 485-3

Caractéristiques

- bonne usinabilité
- moins bonne résistance à la corrosion
- non anodisable
- non soudable

Domaines d'application :

Aéronotique, pièces chaudronnées, pièces mécaniques, pièces de machines, articles de fixation.

TS métaux