Data Sheet 31

Tôles aluminium 6082 T651 laminées à chaud

3.2315
ALMgSi1
EN 573-3 EN 485-2/3/ 4

Caractéristiques

Alliage avec une combinaison de magnesium et de silicium.

- moyenne résistance à la corrosion.
- robuste
- usinable
- moyennement soudable (sensible à la fissuration à chaud)
- anodisable techniquement (pas décoratif)
- des tensions peuvent apparaître lors de la découpe
- difficilement déformable

Domaines d'application

Pièces de machines, moyens de transport, constructions soudées, construction de machines.

TS métaux